Sušická lesní a obchodní s.r.o.

TABULKA VÝHŘEVNOSTI JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN

Druh dřeva	kWh/PRM	kW/kg
Habr	**2 200**	**4,2**
Buk	2 100	4,2
Dub	2 100	4,2
Jasan	2 100	4,2
Bříza	1 900	4,3
Javor	1 900	4,1
Borovice	1 700	4,4
Modřín	1 700	4,4
Smrk	1 600	4,4
Jedle	1 500	4,4
Olše	1 500	4,1
Topol	1 400	4,2



Přehled základních druhů dřeva a jejich vlastností



Smrk	Dobrá výhřevnost, oblíbené palivové dřevo, praská kvůli vysokému obsahu pryskyřice, dobře se z něj vyrábí třísky na podpal, schne 1 rok.
Topol	Malá výhřevnost, dobře se štípe, velmi rychle hoří, schne 1 rok.
Lípa	Výborné, ale rychle hoří, schne 1 rok.
Borovice	Nepříliš vhodné dřevo na topení, dobře hoří, ale vzniká mnoho mastných sazí, schne 1 rok.
Modřín	Křehké dřevo, uvolňuje o trochu více sazí než smrk, schne 1 rok.
Dub	Dobrá výhřevnost, dlouhá doba hoření, schne více než 2 roky.
Bříza	Vysoká výhřevnost, nepraská, březová kůra hoří i mokrá, dřevo je náchylné k hnilobě a vlhnutí, schne 1 rok.
Buk	Vynikající výhřevnost, dlouhá doba hoření, ideální dříví pro krby, poměrně rychle podléhá hnilobě, schne cca 2 roky.
Habr	Nejvyšší výhřevnost, ale také vysoká cena, schne 2 roky.

www.susickalesni.cz | +420 605 986 841 – p. Králík